

**PETROLEUM TOTAL COKE  
FOR GRAPHITE PRODUCTION**

**TŞ 05766698-13-2007 change 1**

No	Description of Index	Figure
1	Mass portion of the total moisture,%,not more than	3,0
2	Ash content,%, not more than	0,6
3	Mass portion of sulfur,in%, not more than	0,6
4	Mass portion of flying substances,%,not more than	11,0
5	Real density after warming up at 1300°C in a current of 5 hours,g/sm <sup>3</sup> , not less than	2,08
6	Mass portion of coke with the size of pieces not less than 8 mm,%, not more than	60

Note: The position №1 is not rejection and defined for calculation with consumer

**КОКС НЕФТЯНОЙ СУММАРНЫЙ ДЛЯ  
ГРАФИТИРОВАННОЙ ПРОДУКЦИИ**

**ТШ 05766698-13-2007 изм.1**

№	Наименование показателей	Норма
1	Массовая доля общей влаги, %, не более	3,0
2	Зольность, %, не более	0,6
3	Массовая доля серы, %, не более	0,6
4	Массовая доля летучих веществ, %, не более	11,0
5	Действительная плотность после прокаливания при 1300 °С в течении 5-ти часов, г/см <sup>3</sup> не менее	2,08
6	Массовая доля кокса с размером кусков менее 8 мм, %, не более	60

ПРИМЕЧАНИЕ: массовая доля общей влаги не является браковочным показателем и служит для расчета с потребителем.

**GRAFITIRLENEN ÖNUMLER UÇIN UMUMY NEBIT KOKSY  
TS 05766698-13-2007üýtgetme 1**

№	Görkezijinin ady	Norma
1	Umumy çygyn massalaýyn paýy, %, köp däl	3,0
2	Kulluligi, %, köp däl	0,6
3	Kukurdiň massalaýyn paýy, %, köp däl	0,6
4	Uçuji maddalaryň massalaýyn paýy, %, köp däl	11,0
5	1300 <sup>0</sup> S 5 sagadyň dowamynda gyzdyrylanda soň hakyky dykzlygy, g/sm <sup>3</sup> , az däl	2,08
6	Bölejkleriniň ölçegi 8mm kiçi bolan kosuň massalaýyn paýy, %, köp döl	60

Bellik: umumy çygyň massa paýy zaýa görkeziji bolup durmaýar we alyjy bilen hasaplaşykda hasaba alynýar.